АЛСА ПТК

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ПЕНТА

ПЕНТЭЛАСТ 1101

Профессиональный прозрачный силиконовый клей-герметик

Однокомпонентный строительный нейтральный герметик серии Пентэласт 1101 – прозрачный пастообразный адгезионный состав плотностью 1,01 г/см³, при разрыве удлиняющийся до 200 %. Может поставляться также в белом, черном и других цветах по индивидуальной заявке.

Рабочие температуры универсального герметика бытового и промышленного назначения Пентэласт 1101 установлены в интервале от -50° до +120°. Для нанесения и застывания должны соблюдаться температурные требования от +5° до +50°.

Величина прочности при растяжении – более 0,5 Мпа. Сопротивление текучести не превышает 1 см. Период, за который высыхает поверхностная пленка – от 20 минут.

Единственные условия нанесения герметика – подготовка очищенной, высушенной, обезжиренной поверхности и соблюдение температурного режима.

Состав клея Пентэласт 1101 безопасен для человека. Помимо проветривания помещения других защитных мероприятий при его применении не требуется. В случае загрязнения одежды или кожных покровов клей можно удалить уйат-спиритом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Нейтральность (при использовании на металлических поверхностях не провоцирует коррозийные процессы).
- Эластичность.
- Наносится в широком температурном диапазоне от +5° до +50°. Модификация 1101М может использоваться в условиях до -10° .
- После застывания эксплуатируется при низких (-50°) и высоких (+120°) значениях температур.
- Высокая адгезия к стеклу, металлам, керамике, другим материалам.
- Удобное нанесение.
- Прозрачный состав, а также возможность поставки клея-герметика в различных оттенках.
- Тиксотропность (состав не растекается на горизонтальной плоскости, не стекает с вертикальных и наклонных поверхностей).
- Устойчивость к воздействию влаги, атмосферных явлений, ультрафиолетовых лучей (фотостарению).
- Удобные форматы поставки для различных целей.
- Множество сфер применения в строительстве, на производстве, в быту.

ФАСОВКА ПРОДУКТА

Продукт поставляется в бочках 200 кг, ведрах 10 кг, фольгированных тубах 600 мл и продолговатых картриджах 310 мл.

Москва,
ул. Подольских Курсантов,
д. 3, стр.2, этаж 2, офис № 80

+7 (499) 390-34-14
+7 (926) 337-64-02

www.alsa-ptc.ru
alsa.ptc@gmail.com

АЛСА ПТК

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ПЕНТА

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Строительный 1к универсальный клеевой состав Пентэласт 1101 применяется для:

- склеивания зеркал, декоративных зеркальных и полупрозрачных панелей;
- остекления балконных, оконных проемов, межкомнатных перегородок, витрин, в том числе для монтажа и повторной герметизации стеклопакетов;
- производства опалубки;
- герметизации дверей, алюминиевых панелей, окон;
- склеивания силиконовой резины;
- .герметизации стыков между панелями;
- строительства теплиц;
- склеивания металла и неметалла.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТА

Однородная пастообразная масса белого, черного или полупрозрачного цвета без механических включений

режим эксплуатации, 0С .....от –50 до +120
плотность при 23 С, г\см^3.....1,01
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее.....0,5
время высыхания поверхностной пленки до степени 3, мин, не менее 20
Отн. удлинение при разрыве на образцах-лопатках, %, не менее.....200
Сопротивление текучести, мм, не более.....10

Подготовка поверхностей

Наносится на сухую чистую обезжиренную поверхность

Срок хранения

12 месяцев

Технические уловия

ТУ 2252-150-40245042-2006

Этот продукт на нашем сайте
Отсканируйте qr-код или перейдите по ссылке

Москва,
ул. Подольских Курсантов,
д. 3, стр.2, этаж 2, офис № 80

+7 (499) 390-34-14
+7 (926) 337-64-02

www.alsa-ptc.ru
alsa.ptc@gmail.com