

ПЕНТЭЛАСТ 1159

Автомобильный температуростойкий
клей-герметик

Однокомпонентный нейтральный силиконовый герметик-прокладка Пентэласт 1159 для автомобилей – вязкая однородная композиция плотностью 1,55 кг/м³. Представляет собой густую серую массу, эластичность которой превышает 200 %, а условная прочность при растяжении достигает 1,5 МПа и более.

После нанесения на чистую, обезжиренную, насухо высушенную поверхность и последующего застывания клеевой шов может гарантированно сохранять заявленные характеристики в большом интервале температур от -60° до +250°C, а также выдерживать кратковременный (до 10 суток) нагрев до +300°C. Поверхностная пленка степени 3 образуется не раньше, чем через 30 минут после нанесения.

Химический состав Пентэласт 1159 безопасен для человека, поэтому при использовании продукта не требуются повышенные меры защиты кроме проветривания помещения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- » Термостойкость.
- » Эластичность.
- » Тиксотропность.
- » Отсутствие усадки.
- » Атмосферостойкость.
- » Водостойкость.
- » Устойчивость к ультрафиолету.
- » Режим нанесения +5°...+40°.
- » Высокая адгезия на различных подложках, включая металлы, плитку, стекло, керамику, силиконовые резины и др.



ФАСОВКА ПРОДУКТА

Клей-герметик ПЕНТЭЛАСТ 1159 поставляется в картриджах 310 мл и файл-пакетах 600 мл.

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- » авторемонта заднего моста, АКП, картера и т.д.;
- » ликвидации утечек воды, масла, незамерзающей жидкости;
- » склеивания металлов с неметаллами;
- » уплотнения строительных конструкций;
- » устранения течей в металлических лодках;
- » уплотнения магистралей (газовых, воздушных);
- » герметизации подшипниковых узлов на промышленном газовом оборудовании.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТА


Внешний вид.....	Тиксотропная масса серого цвета
Режим эксплуатации, °С.....	от -60 до +250
Время образования поверхностной пленки до степени 3, мин, не менее.....	30
Условная прочность при растяжении кгс/см ² , МПа, не менее.....	15 (1,5)
Отн. удлинение при разрыве на образца-лопатках, %, не менее.....	200

Подготовка поверхностей

наносится на сухую чистую обезжиренную поверхность

Срок хранения

12 месяцев



Этот продукт на нашем сайте
Отсканируйте qr-код или [перейдите по ссылке](#)