tesa® ACX^{plus} 7063 High Adhesion

информация о продукте

ACX^{plus} Высокая адгезия 800 мкм

tesa® ACX^{plus} 7063 – черная акриловая лента на основе вспененного акрила.
В ее основе высокоэффективная акриловая система, которая характеризуется в первую очередь прочностью фиксации, распределением нагрузки, а также температуро- и атмосферостойкостью.

Благодаря уникальной разработке лента характеризуется очень высоким уровнем адгезии и хорошей сопротивляемостью к миграции пластификатора. Она специально создана для соединения таких трудно скрепляемых материалов, как поверхности с порошковой окраской или различные типы пластика. Даже для соединения таких материалов со всеми видами металла или металла с металлом. Лента является идеальным решением благодаря высокой технологической безопасности.

Различные линейные удлинения соединяемых элементов компенсируются за счет вязкоэластичности и специальной на основе вспененного акрила.
Лента обеспечивает немедленную схватываемость и высокую адгезию.

Основное применение

Соединение таких трудно скрепляемых материалов как

- Противоударные накладки
- Панели с порошковым покрытием
- Распределители воздуха

Technical Information (average values)

показатели в этом разделе должны рассматриваться только как относительные или средние и не должны применяться в конкретных расчетах.

Технические характеристики

• Материал основы	вспененный акрил	• Тип адгезива	акрил повышенной клейкости
• Цвет	deep black	• Удлинение при разрыве	600 %
• Общая толщина	800 µm		

Адгезия к

• стали (после 3 дней)	30.0 Н/см	• стеклу (после 3 дней)	32.0 Н/см
• алюминию (после 3 дней)	32.0 Н/см	• ПММА (после 3 дней)	27.0 Н/см

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=07063

tesa® ACX^{plus} 7063 High Adhesion

информация о продукте

Свойства

- Термостойкость кратковременная 170 °C
- Термостойкость долговременная 70 °C
- Клейкость ●●●●
- Стойкость к старению (УФ) ●●●●
- Влагостойкость ●●●●
- Устойчивость к воздействию химических веществ ●●●●
- Стойкость к пластификаторам ●●●●
- Статическое сопротивление на сдвиг при 23°C ●●●●
- Статическое сопротивление на сдвиг при 70°C ●●
- T-block тест ●●●

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ●●●● отлично ●●● хорошо ●● средне ● слабо

Дополнительная информация

PV 22 = Белая бумага, ламинированная ПЭ с нанесенным логотипом tesa® ACX^{plus}
PV 24 = Синяя пленка
Показатели адгезии к PPMA, стеклу и алюминию не являются частью спецификации продукта

Disclaimer

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуестя помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=07063