tesa® 64958

информация о продукте

Двусторонняя лента на основе вспененного ПЭ толщиной 1050 мкм

tesa® 64958 - белая двусторонняя лента для монтажа общего характера на основе вспененного ПЭ и клеевого слоя из синтетического каучука.

Преимущества продукта:

- Вспененный ПЭ обладает высокой конформностью
- Высокая начальная сида адгезии даже на шероховатых и неровных поверхностях
- Высокая прочность соединения при небольшом давлении во время нанесения
- Высокая прочность соединения на низкоэнергитических поверхностях

Основное применение

- Производство дисплеев для маркетинговых материалов
- Монтаж знаков и плакатов внутри помещений
- Монтаж ценникодержателей на полках
- Дополнительная амортизация и предотвращение дребезжания

Technical Information (average values)

показатели в этом разделе должны рассматриваться только как относительные или средние и не должны применяться в конкретных расчетах.

Технические характеристики

Материал основы	вспененный полиэтилен	Предел прочности на разрыв	7 Н/см
Цвет	белый	Тип лайнера	силиконизированная бумага
Общая толщина	1050 µm	Цвет лайнера	желтый
Тип адгезива	синтетический каучук	Толщина лайнера	70 µm
Удлинение при разрыве	200 %	Вес лайнера	80 г/м^2

Адгезия к

стали (начальная)	4.0 Н/см	стали (после 14 дней)	4.0 Н/см
поликарбонату (начальная)	4.0 Н/см	поликарбонату (после 14 дней)	4.0 Н/см
полиэтилену (начальная)	4.0 Н/см	полиэтилену (после 14 дней)	4.0 Н/см
ПЭТ (начальная)	4.0 Н/см	ПЭТ (после 14 дней)	4.0 Н/см
полипропилену (начальная)	4.0 Н/см	полипропилену (после 14 дней)	4.0 Н/см
ПВХ (начальная)	4.0 Н/см	ПВХ (после 14 дней)	4.0 Н/см

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=64958

tesa® 64958

информация о продукте

Свойства

- Термостойкость кратковременная 60 °C
- Термостойкость долговременная 40 °C
- Клейкость ●●●
- Стойкость к старению (УФ) ●●
- Влагостойкость ●●●
- Устойчивость к воздействию химических веществ ●●
- Стойкость к пластификаторам ●●
- Статическое сопротивление на сдвиг при 23°C ●●●●
- Статическое сопротивление на сдвиг при 40°C ●●

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ●●●● отлично ●●● хорошо ●● средне ● слабо

Дополнительная информация

Варианты лайнера:

- PV0 коричневая пергаминовая бумага (71 мкм)

Прочность на отслаивание:
- начальная: расщепление пены на стали, алюминии, ABS, ПК, ПС, ПЭТ, ПВХ, ПЭ
- спустя 14 дней: расщепление пены на стали, алюминии, ABS, ПК, ПС, ПЭТ, ПВХ, ПП, ПЭ

Disclaimer

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуестя помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=64958